



# Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa  
PL 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45  
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®  
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

<b>Nazwa produktu</b>	
ACRYL METALLIC by DECO COLOR® aerosol line	
<b>Numer artykułu</b>	
15 370; 15 380; 15 390; 15 400; 15 410; 15 420; 15 430	
<b>Dostawca/Producent</b>	
Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa; Józefa Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska	
<b>Opis produktu</b>	
Lakier akrylowy o efekcie mieniących się opiłków metalicznych. Stosowany przez miłośników tuningu samochodowego i motocyklowego, do malowania rowerów, motocykli, modeli samochodów i samolotów, regałów metalowych, kołpaków, skrzynek narzędziowych. Do malowania powierzchni takich jak: metal, kamień, drewno, szkło, oraz niektórych tworzyw sztucznych i plastików.	
<b>Właściwości produktu</b>	
Rewelacyjny metaliczny połysk Bardzo dobre krycie malowanej powierzchni Odporny na benzynę Odporny na ścieranie i warunki atmosferyczne Oferta w 7 najbardziej popularnych kolorach Do stosowania na zewnątrz i do wewnątrz Zastosowano gazy wolne od CFC	
<b>Właściwości fizyczne i chemiczne</b>	
Pojemność	400 ml
Baza	żywica akrylowa modyfikowana
Kolor	czerwony, niebieski, fioletowy, zielony, srebrny, złoty, czarny
Połysk	metaliczny połysk
Temperatura stosowania	15-25°C
Czas schnięcia	10-15 min
Nieprzylepny	30-40 min
Twardy/gotowy do pokrycia	24 h
Wydajność	1,5-2m <sup>2</sup> w zależności od koloru i podłoża przy jednokrotnej aplikacji
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	do 120°C
Zawartość LZO	około 80 %
Zawartość substancji trwałych	około 20 %
Odporność na benzynę	dobra
Odporność na alkohol	umiarkowana
Stosowanie podkładów	zalecane – wyłącznie marki DECO COLOR
Możliwość nanoszenia innych powłok	możliwe



# Karta techniczna produktu

Chemmot Ewa Kumorek spółka komandytowa  
PL 32-050 Skawina, ul. Józefa Piłsudskiego 59

Telefon: 12 276 75 45  
Telefax: 12 276 78 20

DECO COLOR® znak towarowy CHEMMOT®  
DECO COLOR® najlepiej postrzegany brand farb i lakierów w aerozolu

## Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

## Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić. Po wyschnięciu zagruntowanej powierzchni, należy ją delikatnie przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Uwaga: na powierzchni PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart – PVC zastosuj podkład zwiększający przyczepność - Plastic Primer DECO COLOR.

Celem zabezpieczenia, stosuj akrylowy lakier bezbarwny DECO COLOR. Zaaplikuj na jeszcze wilgotną powłokę (nieutwardzoną).

## Sposób użycia

Najlepiej malować w temperaturze 15-25°C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia lakieru]. Nie zapominać, że czas schnięcia lakieru zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Lakier nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.

**Karta techniczna produktu wersja 05 z dnia 01-03-2022**