

Nazwa Produktu	DECO COLOR® MASTICAR
Numer artykułu	27 551
Dostawca/Producent	CHEMMOT EWA & JERZY KUMOREK sp.jawna Piłsudskiego 59, 32-050 Skawina, Polska
Numer telefonu	+48 12 276 75 45
Numer telefaksu	+48 12 276 78 20

Opis produktu

Środek na bazie bitumiczno-polimerowej do konserwacji podwozia, a także do konserwacji elementów drewnianych, metalowych, betonowych, wyrobów, urządzeń, czy konstrukcji eksploatowanych na i pod powierzchnią ziemi. Może być nakładany na powierzchnie surowe, lub pokryte uprzednio farbą, lakierem, lub gruntem. Nowe receptury dostosowane do wymogów Dyrektywy 42/2004/UE. Lakiery są przyjazne dla środowiska. Nie zawierają toluenu.

Właściwości produktu

Powstrzymuje rozpoczęty proces korozji
 Doskonała przyczepność do podłoża gładkiego, jak i uprzednio zagruntowanego i pomalowanego
 Tworzy silnie przyczepną, wodoszczelną i elastyczną warstwę ochronną
 Posiada doskonałe właściwości dźwiękochłonne - chroni przed uderzeniami kamieni
 Odporny na działania czynników atmosferycznych
 Właściwości wodoszczelne

Właściwości Fizyczne i Chemiczne

Pojemność	500 ml aerosol
Baza	żywice ropopochodne
Temperatura stosowania	około 20°C (minimum 15°C)
Czas schnięcia	około 10 minut
Nieprzylepny	około 25 minut
Twardy/gotowy do pokrycia	po 6 godzinach
Wydajność	ok. 3 m ²
Wytrzymałość na wysoką temperaturę	do 80°C
Zawartość LZO	około 55 %
Zawartość substancji trwałych	około 45 %

Stosowanie

Przed użyciem uważnie przeczytaj ulotkę lub instrukcje na opakowaniu i postępuj zgodnie z zaleceniami producenta.

Przygotowanie podłoża

Przygotowanie podłoża to bardzo istotna czynność wpływająca, na jakość i trwałość powłoki lakierniczej. Generalna zasada, jaka odnosi się do wszelkiego rodzaju wyrobów przygotowywanych do malowania to przede wszystkim: przeszlifować, wysuszyć i odtłuścić.

Sposób użycia

Najlepiej malować w temperaturze około 20° C [temperatura optymalna dla dobrego schnięcia]. Nie zapominać, że czas schnięcia zależy także od wilgotności powietrza i gęstości samego produktu. Malowanie powinno być wykonywane w pomieszczeniach wentylowanych. Przed dokonaniem pierwszego natrysku, przez minutę wstrząsać pojemnikiem, co spowoduje prawidłowe wymieszanie produktu, poprzez znajdującą się wewnątrz kulkę. Następnie dokonać próbnego natrysku. Środek nanosić kilkoma cienkimi warstwami, a nie jedną grubą, w odległości 25-30 cm od malowanej powierzchni. Po nałożeniu każdej warstwy odczekać kilka minut. Po zakończeniu oczyścić dyszę. Odwrócić pojemnik do góry dnem, naciskając dyszę przez o około 3 sekundy.

